报告编号：WBT13A9318NLB124

检 测 报 告

委托单位：温州英格眼视光有限公司

产品名称：司瞳数码柔光片、司瞳抗痕铂金膜

检验类别：委托检验

报告日期：2026 年 11 月 13 日

报告编号：WBT13A9318NLB124

标标中检测（广东）有限公司

检验检测专用章

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出，逾期不予以处理。
6. 本次委托检验，结果仅对委托方所提供样品负责。

报告编号：WBT13A9318NLB124

<table>
<tr><td rowspan="5">样品信息</td><td>样品名称</td><td colspan="5">司瞳数码柔光片、司瞳抗痕铂金膜</td></tr>
<tr><td>型号名称</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>附加型号</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>生产商地址</td><td colspan="5">温州英格眼视光有限公司
浙江省温州市永嘉县东城街道环城西路 296、298 号</td></tr>
<tr><td>商标</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位</td><td colspan="5">温州英格眼视光有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托单位地址</td><td colspan="5">浙江省温州市永嘉县东城街道环城西路 296、298 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">样品数量</td><td>2 组</td><td>接样日期</td><td>2026 年 11 月 02 日</td><td>检验类别</td><td>委托检验</td></tr>
<tr><td colspan="2">样品状况</td><td>正常</td><td>完成日期</td><td>2026 年 11 月 13 日</td><td>来样方式</td><td>送样</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验依据</td><td colspan="5">GB/T 10810.1-2025《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》
GB/T 10810.5-2025《眼镜镜片 第 5 部分：表面耐磨试验方法》
GB/T 10810.4-2025《眼镜镜片 第 4 部分：减反射膜试验方法》
GB/T 10810.3-2025《眼镜镜片 第 3 部分：透射比试验方法》
COLTS 拜耳耐磨测试方法、实验室自研接触角、老化试验方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验项目</td><td colspan="2">见下页检验详情</td><td>样品编号</td><td colspan="2">Wbt261102512、
Wbt261102513</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验结果</td><td colspan="5">详见附页</td></tr>
<tr><td colspan="2">检验结论</td><td colspan="5">所检项目符合依据标准要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">主　检：</td><td>夏原平</td><td colspan="2">日　期：2026 年 11 月 13 日</td><td colspan="2" rowspan="3">标标申检测(广东)有限公司
（盖章）
2026 年 11 月 13 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">审　核：</td><td>刘娥</td><td colspan="2">日　期：2026 年 11 月 13 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">批　准：</td><td>乐江波</td><td colspan="2">日　期：2026 年 11 月 13 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">备注：</td><td colspan="5">受测样品由客户送样，且样品信息由客户提供。</td></tr>
</table>

检测结果

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	检测标准
司瞳数码柔光片						
1	基础光学指标	顶焦度偏差	≤±0.06D	≤±0.06D	合格	GB/T 10810.1-2025
2		柱镜度偏差	≤±0.06D	≤±0.06D	合格	GB/T 10810.1-2025
3		棱镜度	≤0.12△	≤0.12△	合格	GB/T 10810.1-2025
4		镜片外观疵病	无气泡、结石、划痕、麻点	无气泡、结石、划痕、麻点	合格	GB/T 10810.1-2025
5	紫外透射性能	380nm 以下 UV-A/UV-B 透射比	＜0.1%（双面阻隔）	＜0.1%（双面阻隔）	合格	GB/T 10810.3-2025
6		E-SPF 紫外防护指数	25	25	—	—
7	减反射 & 透光 & 膜层附着力	可见光透射比	≥98.9%	99.1%	合格	GB/T 10810.4-2025
8		正面垂直可见光反射率	—	0.46%	—	分光光度法，行业参考
9		60° 大角度反射	—	＜1.3%	—	变角度分光法，行业参考
10		膜层附着力（划格法）	0 级（无脱落）	0 级	合格	GB/T 10810.4-2025
11	耐磨性能	拜耳耐磨系数（COLTS）	—	14	—	COLTS 拜耳法，行业比对
12		落砂试验雾度增加值	—	≈0.37%	—	GB/T 10810.5-2025
13	疏水疏油	水接触角	—	≥110°	—	实验室接触角法，无标准
14		十六烷（油）接触角	—	69°	—	实验室接触角法，无标准
15	耐环境老化	湿热老化（60℃、RH95%，200h）	—	膜层不起泡、不开裂、不脱膜	—	实验室恒温恒湿法，无标准
16		人工汗液耐化学品测试	—	膜层无腐蚀、无斑点	—	实验室人工汗液法，无标准

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	检测标准
司瞳抗痕铂金膜						
1	基础光学指标	顶焦度偏差	≤±0.06D	≤±0.06D	合格	GB/T 10810.1-2025
2		柱镜度偏差	≤±0.06D	≤±0.06D	合格	GB/T 10810.1-2025
3		棱镜度	≤0.12△	≤0.12△	合格	GB/T 10810.1-2025
4		镜片外观疵病	无气泡、结石、划痕、麻点	无气泡、结石、划痕、麻点	合格	GB/T 10810.1-2025
5	紫外透射性能	380nm 以下 UV-A/UV-B 透射比	＜0.1%（双面阻隔）	＜0.1%（双面阻隔）	合格	GB/T 10810.3-2025
6		E-SPF 紫外防护指数	25	25	—	—
7	减反射 & 透光 & 膜层附着力	可见光透射比	≥98.9%	99.0%	合格	GB/T 10810.4-2025
8		正面垂直可见光反射率	—	0.46%	—	分光光度法，行业参考
9		60° 大角度反射	—	＜1.3%	—	变角度分光法，行业参考
10		膜层附着力（划格法）	0 级（无脱落）	0 级	合格	GB/T 10810.4-2025
11	耐磨性能	拜耳耐磨系数（COLTS）	—	14	—	COLTS 拜耳法，行业比对
12		落砂试验雾度增加值	—	≈0.38%	—	GB/T 10810.5-2025
13	疏水疏油	水接触角	—	≥110°	—	实验室接触角法，无标准
14		十六烷（油）接触角	—	69°	—	实验室接触角法，无标准
15	耐环境老化	湿热老化（60℃、RH95%，200h）	—	膜层不起泡、不开裂、不脱膜	—	实验室恒温恒湿法，无标准
16		人工汗液耐化学品测试	—	膜层无腐蚀、无斑点	—	实验室人工汗液法，无标准

*** 报告结束 ***